

(19) Országk di

HU



(11) Lajstromszám:

215 792 B



MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

MAGYAR SZABADALMI HIVATAL (21) A bejelentés ügyszáma: P 92 03620 (22) A bejelentés napja: 1992. 04. 08.

(30) Első bbségi adatok:

TO 00288/91 1991. 04. 16. IT

(86) Nemzetközi bejelentési szám: PCT/CH 92/00064

(87) Nemzetközi közzétéli szám: WO 92/18310

(51) Int. Cl.6

B 29 B 7/28 B 29 B 17/00

MI (40) A közzétel napja: 1995. 01. 30.

(45) A megadás meghirdetésének a dátuma a Szabadalmi

Közlönyben: 1999. 03. 01.

(72) Feltalálok:

Mariani, Cinzia Licia, Milán (IT) Mariani, Giordano, Milán (IT) (73) Szabadalmas:

IFB Integrated Business and Finance S. A., Genf (CH)

(74) Képviselő:


ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(54)

Eljáá legal abb két különböző, hőre lágyuló polimert vagy kopolimert tartalmazó nyersanyag kezelésére


KIVONAT

A találmány tárgya eljárás legalább ká különböző, száválasztott állapotban lévő, hő re lágyul ópolimert vagy kopolimert, továbbá adott esetben legalább egy, a höre lagyul o polimerekkel vagy kopolimerekkel nem elegyíthető szilárd anyagot tartalmaz cnyersanyag kezelé sére, melynek során a nyersanyagb o mozgatás és keverés úján homogén, hi re lágyul Ganyagot tartalmaz G sajtolás vagy froccsontés úján további foldolgozásra alkalmas terméket állítanak elő, a mozgatást és keverést pedig elő nyősen hengeres, zárt kamrában, a kamrával egytengelyű forg cheszre főlszerelt lapátok sokaságának segítségével hajtják végre. Jellegzetessége, hogy a mozgatást & keverést kizár dag mechanikal energia segítsé gével, melegítéstő l mentesen hajtják végre, a mozgatás ර keverර energiafölhasználásának időtartamát folyamatosan mérik, a mozgatást és keverést pedig a fölhasznált energiamennyiség idő beni változásához igazod can, ceszerűen a fölhasznált energiamennyiség hirtelen növekedése után fejezik be.




3. ábra


A leirás terjedelme 8 oldal (ezen belül 4 lap ábra)




1 áhra




3. ábra



2. ábra





Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest A kiadásért felel: Töröcsik Zsuzsanna osztályvezető Windor Bt., Budapest

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 5:

B29B 7/28, 17/00

A1

(11) Numéro de publication internationale: WO 92/18310

(43) Date de publication internationale: 29 octobre 1992 (29.10.92)

IT

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/CH92/00064

(22) Date de dépôt international: 8 avril 1992 (08.04.92)

(30) Données relatives à la priorité:

16 avril 1991 (16.04.91)

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): IBF INTE-GRATED BUSINESS AND FINANCE S.A. [CH/ CH]; Rue de Lausanne 44, CH-1201 Genève (CH).

(72) Inventeurs; et

TO91A000288

(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): MARIANI, Giordano [IT/IT]; MARIANI, Cinzia, Licia [IT/IT]; Viale cà Grande, 2, I-20162 Milan (IT).

(74) Mandataire: WILLIAM BLANC & CIE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE S.A.; 9, rue du Valais, CH-1202 Genève (CH). (81) Etats désignés: AT, AT (brevet européen), AU, BB, BE (brevet européen), BF (brevet OAPI), BG, BJ (brevet OAPI), BR, CA, CF (brevet OAPI), CG (brevet OAPI), CH, CH (brevet européen), CI (brevet OAPI), CM (brevet OAPI), DE, DE (brevet européen), DK, DK (brevet européen), ES, ES (brevet européen), FI, FR (brevet européen), GA (brevet OAPI), GB, GB (brevet européen), GN (brevet OAPI), GR (brevet européen), HU, IT (brevet européen), JP, KP, KR, LK, LU, LU (brevet européen), MC (brevet européen), MG, ML (brevet OAPI), MR (brevet OAPI), MW, NL, NL (brevet européen), NO, PL, RO, RU, SD, SE, SE (brevet européen), SN (brevet OAPI), TD (brevet OAPI), TG (brevet OAPI), US.

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

(54) Tide: METHOD AND DEVICE FOR TRANSFORMING A RAW MATERIAL CONTAINING AT LEAST TWO DIF-FERENT THERMOPLASTIC MATERIALS INTO A NOVEL HOMOGENEOUS THERMOSPLATIC MATERIAL


(54) Titre: PROCEDE ET DISPOSITIF POUR TRANSFORMER UNE MATIERE PREMIERE CONTENANT AU MOINS DEUX MATIERES THERMOPLASTIQUES DIFFERENTES EN UNE NOUVELLE MATIERE THERMOPLASTIQUE HOMOGENE

(57) Abstract

At least two thermoplastic polymers in a divided state are stirred to produce a homogeneous thermoplastic material. The polymers are inserted into the enclosure (2) and stirred by the blades of the rotor (6), whereafter the resulting homogeneous material is discharged through the outlet (5). A sharp increase in the power consumption of the engine (7) indicates that the material has become homogeneous.

(57) Abrégé

Au moins 2 polymères thermoplastiques, à l'état divisé, sont soumis à un traitement d'agitation de façon à obtenir une matière thermoplastique homogène. Les polymères sont introduits dans l'enceinte (2), brassès par les pales du rotor (6), puis la matière homogène ainsi obtenue est déchargée par la sortie (5). Le passage à l'état de matière homogène est détecté par une augmentation brusque de l'énergie consommée par le moteur (7).



UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

ΑT	Autriche .	ES	Espagne	MG	Madagascar
AU	Australie	FI	Finlande	ML	Mali
BB	Barbade	FR	France	MN	Mongolic
BE	Belgique	GA	Gation	MR	Mauritanic
BF	Burkina Faso	CB	Royaume-Uni	MW	Malawi
BG	Bulgaric	GN	Guinêe	NL	Pays-Bas
8.)	Běnin	GR	Grèce	NO	Norvêgu
BR	Brésil	HU	Hongrie	·· PL	Pologne
CA	Canada	iT	Italie	· RO	Roumanie
CF	République Centraficaine	JP	Japon	RU	Fédération de Russie
CG	Congo	KP	République populaire démocratique	SD	Soudan
CH	Suisse		de Corée	SE	Suède
CI	Côte d'Ivoire	KR	République de Corée	SN	Sénégal
CM -	Camerons	LI	Liechtenstein	SU	Union sovičtique
CS:	Tehecoslovaquie	LK	Sri Lanka	TD	Tchad
DE	Allemagne	LU	Lusembourg	TG	T'ogo
DK	Danemark	, MC	_	บร	Etats-Unis d'Amérique

_ 1 _

PROCEDE ET DISPOSITIF POUR TRANSFORMER UNE MATIERE PREMIERE CONTENANT AU MOINS DEUX MATIERES THERMOPLASTIQUES DIFFERENTES EN UNE NOUVELLE MATIERE THERMOPLASTIQUE HOMOGENE

La présente invention a pour objet un procédé de traitement de matières plastiques permettant de transformer une matière première contenant au moins deux polymères ou copolymères thermoplastiques différents en une matière thermoplastique homogène. L'invention a également pour objet un dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé et des applications de ce procédé.

L'invention a notamment pour but de permettre l'obtention d'une nouvelle matière thermoplastique, apte à être utilisée de la même manière et dans les mêmes domaines d'application industrielle que les polymères thermoplastiques connus, à partir d'au moins deux matières thermoplastiques de natures chimiques différentes.

L'invention vise plus particulièrement le recyclage de polymères ou copolymères thermoplastiques, sans séparation préalable de tels polymères ou copolymères selon leur nature chimique.

Comme on le sait, il est souhaitable de réutiliser les déchets de matière plastique, tels que ceux qui proviennent de la mise au rebut d'articles ou de matériaux d'emballage mélangés à des résidus alimentaires, dans les ordures ménagères, afin d'éviter, ou tout au moins de réduire, l'accumulation de ces déchets dans la nature, et également pour ralentir l'épuisement des sources de matières premières non renouvelables, notamment le pétrole, entrant dans la fabrication des matières plastiques.

Conformément aux techniques actuelles, le recyclage des polymères thermoplastiques nécessite la récupération et la réutilisation séparées des matières plastiques de natures chimiques différentes, étant donné que celles-ci ne sont généralement pas miscibles entre elles et que, lorsque l'on essaie de réutiliser des mélanges de particules solides de polymères thermoplastiques différents en employant les mêmes machines et les mêmes modes opératoires que ceux utilisés dans le cas d'un seul polymère thermoplastique, on obtient des articles constitués d'une matière hétérogène, dont les caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques, telles que le module d'élasticité, les valeurs de résistance à la traction, à la flexion, à la pression, la résistance à l'attaque chimique par diverses substances liquides ou gazeuses, etc., ne sont pas bien déterminées.

Dans la pratique, la nécessité de récupérer et réutiliser séparément les différents polymères thermoplastiques constitue une limitation d'ordre économique qui réduit considérablement les possibilités de recyclage des déchets de matières plastiques, notamment de ceux qui sont contenus dans les ordures ménagères.

L'invention a pour objet d'apporter une solution au problème du recyclage des déchets de polymères thermoplastiques, en permettant l'obtention d'une matière thermoplastique homogène, utilisable avec les mêmes techniques que celles qui sont employées dans le cas des polymères thermoplastiques initiaux, tout en éliminant la nécessité de séparer ou trier au préalable ces déchets selon la nature chimique des polymères qui les constituent. A cet effet, le procédé selon l'invention est caractérisé en ce que l'on soumet au moins deux polymères ou copolymères thermoplastiques différents, à l'état divisé, à une agitation et à un brassage, de façon telle que l'on obtient un produit essentiellement constitué par une matière thermoplastique homogène.

Ledit traitement est avantageusement effectué dans une enceinte fermée munie de moyens mécaniques d'agitation. Avantageusement, ces moyens d'agitation coopèrent avec des moyens de mesure de l'énergie absorbée par la matière soumise audit traitement et ils comprennent au moins un organe d'agitation qui est, par exemple, constitué par un rotor muni d'une pluralité de pales.

Le, ou les, processus chimiques ou physico-chimiques qui se produisent au cours de la mise en oeuvre du procédé, en conduisant à la transformation du mélange initial de polymères thermoplastiques différents en une matière homogène, ne sont pas encore pleinement élucidés et l'invention n'est nullement limitée par la nature de ces processus, pas plus que par l'ordre dans lequel ils se déroulent, ni par leurs durées.

Il apparaît cependant que, au cours du traitement d'agitation et de brassage du mélange de polymères ou copolymères thermoplastiques, les particules solides subissent simultanément un rapide échauffement individuel, sous l'effet de leur frottement mutuel et/ou de leur frottement contre les organes d'agitation et les parois de l'enceinte de traitement, de sorte qu'elles se trouvent pratiquement toutes portées en même temps à une température comprise dans chacun de leurs domaines de ramollisement respectifs. Il semble aussi qu'il se produise une diminution de la taille moyenne des particules, à un certain stade du traitement, dans lequel au moins une partie des particules se trouve encore à l'état solide, ou bien dans lequel au moins une partie des particules est au moins partiellement liquide ou à l'état pâteux.

Quoi qu'il en soit, on constate un passage relativement brusque entre un stade dans lequel les différentes particules individuelles des polymères ou copolymères thermoplastiques du mélange de départ sont séparées les unes des autres et peuvent être observées individuellement et un stade ultérieur dans lequel il n'est plus possible de distinguer d'interfaces de séparation entre ces particules et où toute la masse a pris un aspect homogène, sous réserve de la présence éventuelle de particules de matière non miscible avec les polymères thermoplastiques.

Ces phénomènes sont tout à fait surprenants, étant donné que l'on peut être en présence de particules de polymères à point de fusion relativement bas, par exemple de polyoléfines et de particules de polymères à point de fusion relativement élevé, tels que les polyamides.

Les températures atteintes au sein du mélange de polymères ou copolymères thermoplastiques soumis au traitement selon le présent procédé sont généralement comprises dans le domaine de 150 à 300° C.

La masse homogène résultant du traitement d'agitation et de brassage est généralement obtenue sous forme d'une pâte ayant des caractéristiques rhéologiques correspondant à l'état dit "pseudoplastique".

Avantageusement, cette masse homogène pâteuse est immédiatement soumise à un traitement de granulation destiné à la mettre sous forme de granulés du type usuel appropriés à l'utilisation dans les machines de fabrication de pièces moulées ou injectées, selon les techniques industrielles connues.

A cet effet, on peut utiliser toute machine à granuler, par exemple par extrusion sous pression, de type connu. Avantageusement, également de manière connue en soi, on effectue au cours de l'opération de granulation, un filtrage de la pâte, par exemple au moyen de tamis à mailles de fils métalliques, de manière à séparer les particules de matière solide éventuellement contenues dans cette pâte. De telles particules de matière solide peuvent être constituées par des polymères thermodurcissables, par des métaux, par des matières minérales, telles que des débris de roches, du verre, etc... et, de manière générale, par toute matière non miscible avec les polymères thermoplastiques.

L'invention s'applique notamment au traitement d'une matière première renfermant au moins deux polymères ou copolymères thermoplastiques différents, à l'état divisé, et au moins une matière solide non miscible avec lesdits polymères ou copolymères thermoplastiques. On effectue alors au moins une opération de filtration du produit obtenu, de manière à en séparer les particules

de matière différente de ladite matière thermoplastique homogène, dispersées dans cette dernière.

On peut mettre en oeuvre le procédé selon l'invention en continu ou de manière discontinue, c.à.d. en traitant le mélange de polymères ou copolymères thermoplastiques de départ par lots successifs.

Un dispositif pour la mise en oeuvre du procédé est caractérisé en ce qu'il comprend une enceinte munie de moyens d'agitation et de brassage; des moyens pour introduire une matière première à traiter dans cette enceinte; et des moyens pour décharger, hors de cette enceinte, le produit obtenu par traitement de cette matière première dans cette enceinte.

Avantageusement, les moyens d'agitation comprennent au moins une hélice ou un rotor muni de pales, tournant à grande vitesse, par exemple ayant une vitesse de rotation comprise entre 1000 et 2800 tours/minute.

On peut cependant utiliser tout autre moyen approprié d'agitation et/ou brassage et/ou mélange, mécanique ou non mécanique.

Conformément à une forme d'exécution particulièrement avantageuse de ce dispositif, ladite enceinte est de forme cylindrique et à axe horizontal et lesdits moyens d'agitation et de brassage sont constitués par un rotor muni d'une pluralité de pales, ce rotor étant monté coaxialement à l'axe de l'enceinte et traversant celle-ci, et étant relié à des moyens d'entraînement du rotor en rotation disposés à l'extérieur de l'enceinte.

L'invention a également pour objet l'application du procédé susmentionné pour l'obtention de pièces en matière plastique, caractérisée en ce que l'on met le produit sous forme de pièces conformées venues de moulage par injection.

L'invention sera mieux comprise grâce à la description détaillée, qui va suivre, d'exemples non limitatifs de mise en oeuvre du procédé selon l'invention et d'un exemple, également non limitatif d'exécution d'un dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé, en se référant au dessin annexé, dans lequel:

La Fig. 1 est une vue schématique, en élévation, du dispositif;

La Fig. 2 est une vue schématique, en élévation, d'une partie du dispositif représenté à la Fig. 1;

La Fig. 3 est une vue schématique de la même partie du dispositif que la Fig. 2, mais avec certains éléments et organes représentés en coupe;

La Fig. 4 est une vue schématique, en coupe, du dispositif; et

La Fig. 5 est une vue partielle schématique d'un rotor faisant partie du dispositif.

Le dispositif représenté aux Figures 1 à 5 comprend une enceinte cylindrique 2, à axe horizontal, munie d'une trémie de chargement 4 placée en position supérieure et d'un puits de déchargement 5. Un rotor 6, monté coaxialement à l'intérieur de l'enceinte 2, est actionné au moyen d'un moteur électrique 7. Les parois de l'enceinte 2 sont constituées par un ensemble 10 formé de la réunion de deux coquilles semi-cylindriques 11 et 12, assemblées entre elles au moyen d'une charnière, le long d'un bord latéral 13, et un dispositif de fermeture de sécurité 14 est disposé le long du bord 15 opposé au bord 14.

La coquille supérieure 12 est reliée à un dispositif pneumatique 16, de type connu en soi, permettant son ouverture par pivotement autour de la charnière 13. Le mouvement d'entraînement du rotor 6 par le moteur 7 est transmis au moyen d'un embrayage 18 à commande pneumatique. La rotation du rotor 6 peut être interrompue à volonté au moyen d'un dispositif de freinage 21, également à commande pneumatique.

Le rotor 6 est soutenu, à chacune de ses deux extrémités, par un palier 22, fixé sur un pilier 23. Un joint fileté 24 permet le passage étanche de chacune des extrémités de l'arbre du rotor 6 à travers la paroi de l'enceinte 2.

Un capot de protection 26 (Fig. 1) entoure la partie du dispositif comprenant l'enceinte 2 et les paliers 22 du rotor.

Comme on le voit le mieux à la Fig. 5, le rotor 6 est constitué par un arbre cylindrique 30 muni d'une pluralité de pales radiales 31, 32, dont les formes sont de deux types différents. Plus précisément, l'orientation des pales 32, qui sont montées au voisinage de chacune des extrémités de l'arbre 30, est telle qu'elle a pour effet de conférer à une charge de matière en cours de traitement dans l'enceinte 2 un mouvement tendant à éloigner cette matière de la paroi de l'enceinte voisine des extrémités de l'arbre 30 pour la ramener vers l'intérieur de l'enceinte, en passant à travers la région soumise à l'effet d'agitation et de brassage par les pales 31.

Avantageusement, le diamètre de l'enceinte 2 et la longueur des pales 31 et 32 sont tels que, lorsque le rotor 2 est à la température ambiante ou au voisinage de cette température, le jeu entre l'extrémité des pales 31, 32 et la paroi intérieure 40 de l'enceinte 2 soit de l'ordre de 0,5 à 1 mm.

Il s'est révélé avantageux que le dimensionnement du rotor 6 et de son moteur d'entraînement 7, par rapport au volume intérieur de l'enceinte 2, soit tel que la puissance mécanique maximale transmissible à la matière en cours de traitement dans l'enceinte 2 par le rotor 6 soit de l'ordre de 1 à 2 kW pour chaque litre de cette matière. Par exemple, pour un volume intérieur total de 85 litres de l'enceinte 2 (cas d'un prototype expérimental), on a constaté que la puissance maximale délivrée par le moteur 7 est avantageusement de l'ordre de 128 kW.

Exemple 1:

On utilise comme matière première un mélange de polymères thermoplastiques, sous forme de fragments de formes irrégulières, mais ayant tous des dimensions inférieures à 5 mm, provenant de la récupération de déchets de matières plastiques dans les ordures ménagères et ayant simplement subi un lavage à l'eau, suivi d'un séchage, après leur séparation des autres constituants des ordures. La composition moyenne de ce mélange est la suivante (en pourcentage pondéral):

Résine ABS:	50
Chlorure de polyvinyle:	20
Polypropylène :	15
Polyéthylène:	5
Polyamide:	5
Polyméthacrylate de	
méthyle (PMMA):	5

On utilise, pour le traitement de ce mélange, un dispositif du genre décrit ci-dessus dans lequel l'enceinte d'agitation et brassage a un volume intérieur de 85 litres, le moteur utilisé pour l'entraînement du rotor étant un moteur électrique triphasé, à commutation de pôles, d'une puissance maximale de 140 kW, alimenté en courant à 380 Volts, 50 Herz, avec une valeur de cosinus phi de 0,85. Au bout d'une durée de rotation du rotor de l'ordre de trois minutes, on observe une brusque augmentation, immédiatement suivie par une stabilisation, de la puissance absorbée par la masse soumise à l'agitation et au brassage, qui se traduit par un pic d'intensité du courant d'alimentation du moteur, atteignant une valeur maximale de l'ordre de 270 à 280 A, au sommet du pic. La durée de la montée en intensité du courant entre la valeur initiale et le sommet du pic ainsi que celle de la chute d'intensité subséquente (jusqu'à une valeur stabilisée qui est supérieure à la valeur initiale) sont toutes deux d'environ 5 secondes. On prolonge la durée de rotation du rotor pendant environ 10 à 20 secondes après la stabilisation de l'intensité du courant d'alimentation du moteur d'entraînement du

rotor, puis on arrête le rotor et on prélève immédiatement la masse homogène pâteuse, d'aspect gélifié, résultant du traitement du mélange de polymères.

On soumet cette masse soit immédiatement après son prélèvement de l'enceinte de traitement, soit après sa solidification par refroidissement, à un traitement de granulation par extrusion, dans une machine de type connu, avec filtration au moyen de tamis à mailles de fils métalliques. On obtient ainsi des granulés de matière thermoplastique d'aspect parfaitement homogène, même lorsque l'on effectue des observations à la loupe, ayant des dimensions d'environ 3 mm. Ces granulés se prêtent parfaitement à l'utilisation, dans une machine à mouler par injection industrielle, de la même matière que des granulés de résine thermoplastique ABS pure, en permettant l'obtention de pièces moulées d'excellente qualité qui présentent une parfaite isotropie de propriétés mécaniques et physiques.

Exemple 2:

On procède de la même manière que dans l'exemple 1, mais en utilisant, comme matière première, un mélange de polymères thermoplastiques de composition moyenne suivante (en pourcentage pondéral):

Polyethylene (melange a parts egales	
de polyéthylène haute densité et basse	
densité) :	45
Polystyrène :	20
Chlorure de polyvinyle :	20
Mélange à parts égales de	
polyester et de peiyamide :	12
Polyméthacrylate de méthyle (PMMA):	3

On observe, au bout d'une durée de rotation du rotor d'environ 90 secondes, un pic d'intensité du courant d'alimentation du moteur, atteignant une valeur maximale de l'ordre de 230 A. On prolonge.

comme dans l'exemple 1, la durée de rotation du rotor pendant environ 10 à 20 secondes après ce pic, avant de prélever la masse homogène pâteuse, ayant l'aspect d'un gel de consistance pseudoplastique, résultant du traitement.

On procède ensuite à la granulation par extrusion, avec filtration de la pâte, comme dans l'exemple 1.

On obtient ainsi des granulés homogènes de matière thermoplastique qui conviennent à l'utilisation dans une machine à mouler industrielle par injection, de manière similaire à l'utilisation de granulés de résine polyéthylène haute densité pure.

Il est à noter que le procédé qui vient d'être décrit se prête parfaitement à l'obtention d'une matière thermoplastique ayant des propriétés prédéterminées, intermédiaires entre celles des divers polymères et copolymères de départ, et qu'il est possible de maintenir constantes les propriétés du produit final même en cas de fluctuation de la composition moyenne des mélanges servant de matière première.

En effet, comme cela apparaîtra clairement à l'homme du métier, il suffit de procéder à l'analyse des matières premières et du produit final pour déterminer les quantités de polymères ou copolymères thermoplastiques d'un ou plusieurs type à ajouter aux mélanges de départ pour obtenir les corrections nécessaires à l'obtention d'un produit final ayant les propriétés désirées et pour maintenir ces propriétés en cas de variation de la composition des matières premières.


Bien entendu, de manière connue en soi, on peut ajouter aux mélanges de polymères et copolymères thermoplastiques toute substance ou mélanges de substances permettant d'améliorer les propriétés de la matière thermoplastique finale, par exemple des plastifiants, des agents stabilisateurs, des colorants, des charges, etc... et il est clair que grâce à la nature même des opérations du procédé, qui comporte un brassage et une agitation


particulièrement efficaces, on obtient une répartition parfaitement homogène de ces substances dans le produit final.


REVENDICATIONS

- 1. Procédé de traitement de matières plastiques, caractérisé en ce que l'on soumet au moins deux polymères ou copolymères thermoplastiques différents, à l'état divisé, à un traitement d'agitation et de brassage de façon telle que l'on obtient un produit essentiellement constitué par une matière thermoplastique homogène.
- 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le traitement est un traitement mécanique et que l'on détermine l'énergie absorbée par le traitement et sa durée d'application.
- 3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'on détermine l'énergie mécanique absorbée par la mesure de l'énergie consommée.
- 4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que la durée d'application du traitement est déterminée en fonction de la variation de l'énergie consommée.
- 5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que le traitement est arrêté après l'apparition d'une brusque augmentation de l'énergie consommée.
- 6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que le traitement est arrêté lorsqu'une valeur sensiblement constante de l'énergie consommée est atteinte après ladite augmentation de l'énergie consommée.
- 7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'on effectue ledit traitement dans une enceinte munie de moyens mécaniques d'agitation.
- 8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que les moyens d'agitation comportent un rotor muni d'une pluralité de pales.


- 9. Procédé selon l'une des revendications précédentes pour le traitement d'une matière première renfermant au moins deux polymères ou copolymères thermoplastiques différents, à l'état divisé, et au moins une matière solide non miscible avec lesdits polymères ou copolymères thermoplastiques, caractérisée en ce que l'on effectue au moins une opération de filtration du produit obtenu, de manière à en séparer les particules de matière différente de ladite matière thermoplastique homogène, dispersées dans cette dernière.
- 10. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'on soumet le produit à un traitement de granulation.
- 11. Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend une enceinte munie de moyens d'agitation et de brassage; des moyens pour introduire une matière première à traiter dans cette enceinte; et des moyens pour décharger, hors de cette enceinte, le produit obtenu par traitement de cette matière première dans cette enceinte.
- 12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que ladite enceinte est de forme cylindrique et à axe horizontal et que lesdits moyens d'agitation et de brassage sont constitués par un rotor muni d'une pluralité de pales, ce rotor étant monté coaxiale-ment à l'axe de l'enceinte et traversant celle-ci, et étant relié à des moyens d'entraînement du rotor en rotation disposés à l'extérieur de l'enceinte.
- 13. Application du procédé selon la revendication 1 pour l'obtention de pièces en matière plastique, caractérisée en ce que l'on met le produit sous forme de pièces conformées venues de moulage par injection.








FEUILLE DE REMPLACEMENT





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/CH92/00064

	<u></u>	<u> </u>	
	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER	47.00	
		17/00	
	to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC	
	DS SEARCHED		
1	ocumentation searched (classification system followed b	,,	
Int.C	1.5 B29B; B01F; A210	; B28C	·
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included in the	ne fields searched
1.		•	
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, search	terms used)
	•	·	
0. 2000			
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP, A,O 140 846 (FORNASERO REN	IATO) 8 May 1985	1,7,8,10-13
Y	see the whole document		2,3,9
Y	EP, A,O 244 121 (FARREL BRIDGE 1987; see page 4, line 6- line		2,3
Y	EP, A,O 045 734(ÖSTERREICHISCH AKTIENGESELLSCHAFT LINZ-KORNEL see page 5, line 20- line 24		9
A	SOVIET PATENTS ABSTRACTS Week 8449, 23 May 1985 Derwent Publications Ltd., Lor & SU, 255 082 (MASENKO) 23 Apr see abstract		1-4,10
		•	
		,	
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
	categories of cited documents: nt defining the general state of the art which is not considered	"T" later document published after the inte date and not in conflict with the appli	cation but cited to understand
to be of	particular relevance	the principle or theory underlying the	invention
"L" docume	ocument but published on or after the international filing date nt which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other	considered novel or cannot be considered	dered to involve an inventive
"O" docume	reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive	step when the document is
"P" docume	nt published prior to the international filing date but later than rity date claimed	being obvious to a mercer skilled in the	he art
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	
	1992 (22.05.92)	16 June 1992 (16.06.92	
Name and m	nailing address of the ISA/	Authorized officer	
	ean Patent Office		
Facsimile N	o.	Telephone No.	

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO. CH 57987

This assex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information. 22/05/92

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	
EP-A-0140846	08-05-85	DE-A-	3475283	29-12-88
EP-A-0244121	04-11-87	GB-A- DE-A- JP-A- US-A-	2190006 3772828 63039305 4818113	11-11-87 17-10-91 19-02-88 04-04-89
EP-A-0045734	10-02-82	AT-A- CA-A- JP-A- SU-A- US-A-	368737 1163074 57053314 1072795 4460277	10-11-82 06-03-84 30-03-82 07-02-84 17-07-84

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demanda Internationale No.

PCT/CH 92/00064

I. CLASSEN	MENT DE L'INVENT	ION (si plusieurs symboles de cis	ussification son	t applicables, les inélquer tous) 7	
Selon la cla	essification internation	ale des brevets (CIB) ou à la fois	selon la classif	cation nationale et la CIB	
CIB	5 B29B7/28	B29B17/0	00		
II. DOMAII	NES SUR LESQUET	LA RECHERCHE A PORTE			·
			ntation minim	ile consultée ⁸	
Système	de classification			es de classification	
		··	-,		
CIB	5	B29B ; B01F	; .	A21C; B28C	
	-			entation minimale dans la mesure is sur lesquels la recherche a porté	
	i i				·
III. DOCUM	MENTS CONSIDERE	S COMME PERTINENTS 10	•		
Catégorie °	[de	ntification des documents cités, des passages pe		, si nécessaire, ¹²	No. des revendications visées ¹⁴
Χ ,		140 846 (FORNASERO) 8 Mai 1985	1,7,8, 10-13
Υ	voir le	document en entie	r		2,3,9
Υ	Novembr			HITED) 4	2,3
	voir pa voir ab	gė 4, ligne 6 – li régé	igne 15		
Y	AKTIENG 1982	045 734 (ÖSTERREIC ESELLSCHAFT LINZ-H ge 5, Tigne 20 - 1	KORNEUBU	RG) 10 Février	9
*	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ge 0, 11ghe 20		•	
				<i>*/</i>	
			•		
"A" dos	nsidéré comme rarticu cument antérieur, mais mal ou après cette éate cument pouvant jeter u orité ou cité pour déter tre citation ou pour an icument se référant à u e exposition ou tous a	at général de la technique, non lièrement pertinent s publié à la date de dépôt interna en doute sur une revendication de miner la date de publication d'un e raison spéciale (telle qu'indiqué une divulgation orale, à un usage, utres moyens date de dépôt international, mais date de dépôt international, mais	, i	document ultérieur publié postérieurement international on à la date de priorité et r à l'état de la technique pertinent, mais c le princépe ou la théorie constituant la b. "document particulièrement pertinent; l'in quée ne peut être considérée comme nou impliquant une activité inventive document particulièrement pertinent; l'in diquée ne peut être considérée comme in activité inventive lorsque la document est piurieurs autres documents de même na naison étant évidente pour une personne le document qui fait partie de la même fam	r'appartenenant pas ité pour comprenire age de l'Invention avention revendi- veile ou comme avention reven- apliquant une t associé à un ou ure, orte combi- du métier.
IV. CERT	IFICATION				
Date à laqu		nationale a été effectivement aché MAI 1992	rybe	Date d'expédition du présent rapport de 1 1 6, 06, 92	echerche internationale
Administrat	tion chargée de la rech OFFICE	erche internationale EUROPEEN DES BREVET	s	Signature du fonctionnaire autorisé LANASPEZE J.P.Y.	TPL

	DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS IS DEUXIEME FEUILLE)			
Catégorie °	Identification des documents cités, ¹⁵ grec indication, si nécessaire des passages pertinents ¹⁷	No. des revendications visées ^{LB}		
A	SOVIET PATENTS ABSTRACTS Week 8449, 23 Mai 1985 Derwent Publications Ltd., London, GB;	1-4,10		
	& SU, 255 082 (MASENKO) 23 Avril 1984 voir abrégé			
,				
٠.				
, ,				
. •				
	•			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE CH 9200064 RELATIF A LA DEMANDE INTERNATIONALE NO.

SA 57987

L'a présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche internationale visé ci-dessus.

Les its membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et a'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets. 22/05/92

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	N far	Membre(s) de la nille de brevet(s)	Date de ' publication
EP-A-0140846	08-05-85	DE-A-	3475283	29-12-88
EP-A-0244121	04-11-87	GB-A- DE-A- JP-A- US-A-	2190006 3772828 63039305 4818113	11-11-87 17-10-91 19-02-88 04-04-89
EP-A-0045734	10-02-82	AT-A- CA-A- JP-A- SU-A- US-A-	368737 1163074 57053314 1072795 4460277	10-11-82 06-03-84 30-03-82 07-02-84 17-07-84
*		·		v sa
			•	
		,		
	•			
•				
		<i>r.</i>		
		,	* .	